

# Adesive Siliconici & Grassi



Prodotto	polimerizzazione	reologia	viscosità mPa.s	RTV o a caldo	Colore	Temp min. esercizio °C	Temp max esercizio °C	Durezza Shore A	Carico rottura Mpa	Allungamento %	tempo di pelle Min.	Indurimento 3mm h@25°C	conduttività termica W/m²K
<b>Sigillanti Silcosec monocomponenti</b>													
Silcosec 151	Acetico	Autolivell	210000	RTV	Bianco	-60	300	43	2.93	180	10	<12	0.20
Silcosec 152	Acetico	Pasta		RTV	Bianco	-60	300	40	2.31	240	2	7	0.20
Silcosec 153	Acetico	Pasta		RTV	Traslucido	-60	250	39	2.32	280	4	7	0.20
Silcosec 158	Acetico	Pasta		RTV	Nero	-60	300	38	2.30	290	4	7	0.20
<b>Sigillanti Adesivi monocomponenti industriali</b>													
AS1500	Acetico	Pasta		RTV	Bianco	-50	300	39	2.40	270	3	7	0.20
AS1502	Acetico	Pasta		RTV	Argento	-50	300	52	3.00	205	4	7	0.20
AS1504	Acetico	Pasta		RTV	Rosso	-50	300	35	2.50	410	4	7	0.20
AS1521	Acetico	Fluido	49000	RTV	Traslucido	-50	250	30	0.90	328	9	4	0.20
AS1522	Acetico	Fluido	7000	RTV	Traslucido	-50	250	22	0.70	165	10	4	0.20
AS1523	Acetico	Fluido	70000	RTV	Traslucido	-50	250	25	4.90	655	11	<14	0.20
AS1524	Acetico	Fluido	60000	RTV	Bianco	-50	250	24	5.00	600	10	<14	0.20
AS1525	Acetico	Fluido	60000	RTV	Traslucido	-50	250	30	1.00	190	7	<24	0.20
AS2502	Acetico	Pasta		RTV	Rosso	-65	250	30	1.5	260	4	<1	0.20
<b>Monocomponenti industriali a bassa corrosività</b>													
AS1602	Ossimico	Pasta		RTV	Bianco	-50	250	38	1.60	220	4	<14	0.20
AS1603	Ossimico	Pasta		RTV	Traslucido	-50	220	33	2.15	300	5	12	0.20
AS1604	Ossimico	Pasta		RTV	Nero	-50	240	50	2.00	250	3	<12	0.30
AS1606	Ossimico	Pasta		RTV	Traslucido	-50	220	25	1.50	530	8	10	0.20
AS1607	Ossimico	Pasta		RTV	Bianco	-50	220	70	2.90	70	1	<9	1.58
AS1620	Ossimico	Fluido	26000	RTV	Traslucido	-50	220	25	2.00	400	14	<24	0.20
AS1621	Ossimico	Fluido	24000	RTV	Bianco	-50	230	24	2.00	410	19	<24	0.20
AS1622	Ossimico	Fluido	23500	RTV	Nero	-50	275	24	1.90	390	13	<24	0.20
AS1623	Ossimico	Fluido	6000	RTV	Rosso	-65	250	24	1.20	180	19	24	0.20
AS1626	Ossimico	Fluido	24000	RTV	Traslucido	-50	200	28	2.17	156	10	24	0.20
<b>Sigillanti Adesivi Monocomponenti Non corrosivi (per elettronica)</b>													
AS1402	Addizione	Pasta		a caldo	Traslucido	-50	220	30	1.50	295			0.20
AS1404	Addizione	Pasta		a caldo	Grigio	-50	200	44	3.83	399			0.20
AS1405	Addizione	Pasta		a caldo	Grigio	-50	210	56	1.50	80			3.89
AS1420	Addizione	Fluido	43000	a caldo	Grigio	-50	260	67	3.10	70			1.38
AS1421	Addizione	Pasta	140000	a caldo	Grigio	-50	210	56	2.20	105			2.10
AS1700	Alcolico	Pasta		RTV	Traslucido	-50	200	30	2.43	545	10	36	0.20
AS1701	Alcolico	Pasta		RTV	Nero	-50	220	52	2.35	200	3	24	0.60
AS1721	Alcolico	Autolivell	95000	RTV	Nero	-50	200	27	1.21	320	10	<36	0.20
AS1722	Alcolico	Autolivell	40000	RTV	Traslucido	-50	200	25	1.80	380	25	<72	0.18
AS1723	Alcolico	Fluido	72000	RTV	Traslucido	-50	200	28	1.00	216	11	24	0.20
AS1740	Alcolico	Autolivell	40000	RTV	Traslucido	-62	200	18	1.80	400	18	<72	0.18
AS1745G	Alcolico	Pasta		RTV	Grigio	-62	316	35	7.75	830	45	<36	0.20
AS1745T	Alcolico	Pasta		RTV	Traslucido	-62	200	35	6.90	775	45	<36	0.20
AS2700	Alcolico	Pasta		RTV	Grigio	-50	200	39	2.05	240	20	<1	0.30
AS2701	Alcolico	Pasta		RTV	Grigio	-50	200	65	1.93	80	12	<1	1.55
AS1800	Acetone	Pasta		RTV	Bianco	-50	220	35	2.20	388	2	<24	0.20
AS1801	Acetone	Pasta		RTV	Nero	-50	220	35	2.00	320	2	<24	0.20
AS1802	Acetone	Autolivell	350000	RTV	Grigio	-50	220	67	3.90	103	4	<8	2.30
AS1803	Acetone	Autolivell	350000	RTV	Bianco	-50	220	65	2.80	94	4	<8	1.55
AS1805	Acetone	Pasta		RTV	Rosso	-50	300	50	1.70	270	4	8	0.20
AS1810	Acetone	Pasta		RTV	Nero	-50	220	35	1.81	353	4	<24	0.19
AS1820	Acetone	Fluido	30000	RTV	Bianco	-50	220	30	1.10	330	6	16	0.20
AS1821	Acetone	Fluido	20000	RTV	Nero	-50	220	27	0.85	200	10	<24	0.20
<b>Sigillanti monocomponenti per usi generali</b>													
AS5500	Acetico	Pasta		RTV	Vari	-50	200	30	1.70	440	4	<12	
AS5600	Ossimico	Pasta		RTV	Vari	-50	180	28	1.12	530	7	<12	
AS5700	Alcolico	Pasta		RTV	Bianco	-60	200	34	2.00	580	15	24	
AS5701	Alcolico	Pasta		RTV	Nero	-60	260	37	2.40	450	10	24	
AS5702	Alcolico	Pasta		RTV	Traslucido	-60	200	24	2.70	540	15	24	
AS5720	Alcolico	Autolivell	80000	RTV	Bianco	-60	200	20	1.50	450	25	24	
AS5721	Alcolico	Autolivell	100000	RTV	Nero	-60	260	30	1.50	450	25	24	
AS5722	Alcolico	Pasta	220000	RTV	Bianco	-60	200	25	1.52	450	25	24	

## Grassi siliconici

Prodotto	Descrizione	Proprietà	Applicazione
SGM494	Grasso Siliconico Alto rendimento Bassa essudazione	Acqua potabile, approvato MOD XG250. Non essudante	Plastica/gomma per impianti acqua Lubrificante uso aerospaziale Distaccante, Isolante e protettivo
SGM496	Grasso Siliconico Isolamento alta tensione	Proprietà dielettriche eccellenti	Protezione di isolatori ad alta tensione

<b>UK</b> ACC Silicones Limited Amber House, Showground Road, Bridgwater, TA6 6AJ Tel: +44 (0) 1278 411411 Fax: +44 (0) 1278 411444	<b>Italy</b> Treco s.r.l. Via Romagna 8 Sesto Uterliano (MI) 20098 Milan, Italy Tel: +39 02 988 0913 Fax: +39 02 9828 0413	<b>Germany</b> Pommernstrasse 12 53119 Bonn Germany Tel: +49 (0)228 2497371 Fax: +49 (0)228 2497372	<b>Czech Republic</b> Turanka 115 627 00 Brno Czech Republic Tel: +420 532 123 258 Fax: +420 532 123 259	 www.acc-silicones.com E-mail: info@acc-silicones.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------